

Mortier joint mince ALKERCOL® pour blocs rectifiés ALKERBLOC, V-THERM, CONFORT, CLIMATet CLIMAT-CITY

CONSUMMATION

1 à 1,2 Kg/m² de façade

CONDITIONNEMENT

• Sac de 25 Kg à marque

CONSERVATION


12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

RC Fabricant

PRECAUTIONS D'USAGE

Consulter la fiche de données de sécurité



PROPRIETES

- Mortier destiné au montage à joints minces de maçonnerie en blocs de béton rectifiés conforme à la norme EN 771-3 et titulaire de la marque NF "C".

DOMAINES D'APPLICATION

- Mortier de montage à joint mince pour blocs rectifiés **ALKERN** de granulats courant ou allégés

CARACTERISTIQUES

- Présentation: poudre grise
- Densité apparente de la poudre: $1,2 \pm 0,2$
- PH : 13
- Constituant actif à base de liant hydraulique
- Temps ouvert : environ 20 mn à +20°C
- Temps ajustabilité: 5mn environ à + 20°C
- Temps vie en auge : 2h environ à +20°C
- Adhérence au support : > 1 Mpa
- Résistance compression : catégorie M15
- Technologie Emissions Poussières Réduites

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- Mélanger 1 sac de 25 Kg de Mortier joint mince **ALKERCOL®** avec 7,5 à 9 litres d'eau propre
- Respecter l'ordre d'introduction suivant : eau puis poudre
- Utiliser pour le mélange un malaxage à vitesse lente afin d'obtenir un mélange homogène sans grumeaux
- Laisser reposer 3 minutes puis rebattre légèrement avant emploi

Mise en œuvre

- Dépoussiérer la surface à enduire
- Etaler le mortier à l'aide du rouleau applicateur sur une épaisseur de 8 à 10 mm pour une épaisseur finie d'environ 1 mm
- Pour obtenir un joint de mortier uniforme, adapter la vitesse de passage et l'angle du rouleau.

Pose des blocs

- Le premier rang de blocs doit être monté de façon traditionnelle et présenter une assise parfaitement plane et de niveau (défaut de planéité inférieur à 1 mm).
- L'arase doit être réalisée avec un lit de pose de mortier traditionnel dosé à 350 kg de liant ciment minimum, sur une barbotine d'accroche adjuvantée au latex.
- Les blocs doivent être sains et débarrassés des poussières et de toutes parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
- **ALKERCOL®** s'applique avec la "pelle à rouleau" spécialement adaptée à ce type de travaux : la remplir et la poser sur le haut des blocs
- La faire glisser, en veillant à ce que le rouleau soit en permanence enduit de mortier.
- Positionner les blocs à joints croisés dans la limite du temps d'ajustabilité.
- Vérifier le bon transfert régulièrement en soulevant ponctuellement un bloc venant d'être posé.
- Araser les joints au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Vérifier constamment l'aplomb et l'horizontalité du rang (les corriger si nécessaire).
- En règle générale, les joints verticaux restent secs, sauf en zones sismiques. Ils doivent être légèrement humidifiés avant le collage sans toutefois présenter de film d'eau en surface.
- **ALKERCOL®** n'est pas un mortier de rebouchage ni de remplissage. Ne pas mélanger avec d'autres liants (sable, etc). Pour toute application d'épaisseur finie supérieure à 3mm, veuillez utiliser un mortier d'usage courant type "G" ou allégé de type "L" (DTU 20.1 P1-2) tel que le **159 LANKOTHERM**.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

PAREXGROUP / Département MORTIERS SPECIAUX

19 Place de la Résistance – 92446 Issy les Moulineaux Cedex – Tél : (33) 01 41 17 45 45 – Fax : (33) 01 41 17 19 5