



DESCRIPTION

Enduit de parement à la chaux teinté dans la masse, PARLUMIÈRE MOYEN correspond à un enduit traditionnel dosé à 280 kg/m³ à la chaux.

LES + PRODUITS :

- Destiné à la réalisation de jointe de plaquettes de parement
- Préserve la respiration des murs et limite naturellement la prolifération des mousses



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR :	Ton pierre
DOMAINES D'APPLICATION :	Murs : intérieurs et extérieurs
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION	(à 23°C et 50 % d'humidité relative) <ul style="list-style-type: none">• Temps de vie en auge : 1 à 2 h• Durcissement définitif : 24 h environ
CONSERVATION :	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

CONDITIONNEMENT

PARLUMIÈRE MOYEN				
Désignation	Poids kg / unité	Condit./ unité	Coloris	Code article
PARLUMIÈRE MOYEN 1 sac = 5,5 m ² pour joints de parement	25	48	Ton pierre	580014

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Supports sains, solides, propres, dépeussés.
- Traiter les remontées capillaires.
- Humidifier au jet à refus la veille, compléter le jour de l'application en s'assurant que le support soit humidifié en profondeur mais « essuyé » en surface.

Préparation du produit

- Dosage en eau : 4,60 à 5,60 litres par sac de 25 kg.
- Temps de mélange machine : 5 min/bétonnière : 5 à 7 min.
- Gâchage mécanique au malaxeur vitesse lente, pour obtenir une consistance ferme.

Application

- Appliquer sur 5 à 12 mm une couche serrée, réalisée en 1 ou 2 passes en frais sur frais.
- Supports réparés : appliquer sur 10 à 12 mm en 2 couches pour éviter le spectre des réparations.
- Regarnir les joints de 2 à 5 cm par passes successives serrées à la truelle ou à la langue de chat, de manière à faciliter le ruissellement de l'eau sur la façade rejointoyée.

Nettoyage - Finition

- Brossé ou coupé dès raffermissement, lissé à l'avancement.
- Nettoyer les parements avant durcissement des mortiers à l'aide d'une éponge propre et légèrement humide.

Précautions d'emploi

- Humidifier le mortier durci 24 à 72 h après application.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires.

Au-delà de + 30°C, prendre des dispositions particulières.

Consommation

- 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur minimum.

Conservation

- 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.