



Pavé CAHORS (provenance usine de Limay)

## DESCRIPTION

Cahors est un pavé lisse et tambouriné, pigmenté dans la masse. Les pavés sont constitués de ciment gris ou blanc, de sable quartzueux, de pierre calcaire et /ou de granulés de porphyre et d'additifs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Multiformats :** 14x14 / 21x14 / 28x21 cm

**Épaisseur :** 6 cm

**Écart dimensionnelles:**

**Longueur:**+ 2 mm

**Longueur:** + 2 mm

**Épaisseur:**+ 3 mm

**Écart diagonal:** sans objet

**Charge de rupture :** >250 N/mm course de fendage

**Classe de résistance au trafic:** II

**Résistance aux agressions climatiques:** D

**Résistance à l'abrasion (capon) :** I

**Résistance au fendage :** T

 **CARROSSABLE :**

Oui

# COLORIS DISPONIBLES



Roubaix



Camargue

# CONDITIONNEMENT

## PAVÉ CAHORS

	Dimensions	M <sup>2</sup>	Unité	Code 2020	Code 2021
<b>Roubaix</b>	Multiformat	8,78	256*	237706	320090
<b>Camargue</b>	Multiformat	8,78	256*	237708	320114

\* Unité: 64 u 28 x 21 / 128 u 21 x 14 / 64 u 14 x 14

# Pose

- Substrat stable et drainant.
- Min 15 cm de fondation drainante: sable, stabilisé (max. 150 kg de ciment/m<sup>3</sup>) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
- Bordure contrebutée.
- Mélangez les pavés de différentes palettes.
- Retirez l'emballage au moment de la pose.
- Pente de 1 à 2 %.
- Compacter à la plaque vibrante.

# RÉFÉRENCES NORMATIVES

